

FELTONA

2 komp.PU matt

Feltona 2 komp.PU matt er en løsemiddelfri, matt polyuretan topplakk med god slitestyrke, ripefasthet og UV stabilitet. Feltona 2 komp.PU matt er beregnet som toppstrøk til bruk på betong, tre, mikrosement og herdeplast.

BRUKSOMRÅDE

Bruksområde:	Industrigulv, parkeringsdekker, ramper, lager/produksjon, korridorer, Teknisk rom, sykehus/institusjoner, utstillingslokaler og butikker.
Forpakning:	Sett a 4,3 kg . 3,55 kg del A, 0,75 Kg del B Sett a 2 kg. 1,50 kg del A, 0,32 kg del B

BRUKSDATA

Farge:	Base klar, transparent matt
Påføringsmetode:	Påføres med rull eller airless sprøyte
Rengjøringsmiddel	Vann eller rengjøringsmiddel for polyuretan. Herdet produkt fjernes mekanisk
Tynning:	Skal ikke tynnes
Anbefalt forbruk:	Ca. 0,15-0,20 kg/m ²
Antall strøk:	2-3
Støvtørr:	6 timer (20°C, 50% R.H)
Tåler gangtrafikk:	24 timer (20°C, 50% R.H)
Påføringstemperatur:	Fra +12°C til +30°C i underlag og luft, og minst 3 °C over gjeldende duggpunkt.
Herdetid:	6 døgn
Holdbarhet	18 måneder i uåpnet forpakning ved normal lagringstemperatur

Produktet må ikke brukes på fuktig underlag, eller utsettes for fuktighet før herding



BRUKSANVISNING

Forbehandling

Underlaget skal være fast, rent, tørt og fritt for fett. Rengjør med Husvask eller Gulvrens. Maks restfuktighet i underlaget 4 %. Overflatetemperaturen må være minst +12 °C ved påføring, og være minst 3 °C over gjeldene duggpunktet.

Blanding og Påføring

Del A og del B bør ha en temperatur over +12°C ved blanding. Rør først opp del A med langsom gående drill, og tilsett del B. Bland godt i minst 3 minutter til homogen blanding. Hell blanding over i ny bøtte. Bruk sil for å fjerne eventuelt slagg. Blandingen må brukes omgående. Påføres med rull eller airless sprøyte, med en tykkelse på 0,15 – 0,20 kg/m² per m². Feltona 2 komp. PU matt kan påføres i flere lag for økt styrke og slitasje evne.

Herdetid

Feltona 2 komp. PU matt er ferdig herdet etter 6 døgn, og må ikke utsettes for vannsøl, kjemikalier og mekanisk slitasje før full herding er oppnådd. Nylig påført 2 komp. Pu matt må beskyttes mot fuktighet, kondens og eksponering av vann i minst 6 dager.

Lagring

Produktet må lagres i henhold til nasjonale bestemmelser. Emballasjen må holdes godt tillukket og lagres tørt ved jevn temperatur. Produktet skal fraktes og lagres stående, tørt og frostfritt.

Avfallshåndtering

Flytende maling og lakk skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men levers til godkjent mottak for farlig avfall.

Øvrig informasjon

Lakken tåler ikke frost. Bruk ikke ulike batchnummer på samme strøk, det kan føre til nyanseskjeller.

Sikkerhet

Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen. Produktet kan gi allergi og skade på luftveiene. Bruk hansker og åndedrettsvern

FELTONA

Verkseier furulunds vei 16 E
0668 Oslo
Tlf: +47 404 92 763

ANSVARSBEGRENSNING:

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Dette datablad erstatter tidligere utgaver, og annulleres automatisk 5 år etter utgivelsesdato. Utgitt av Feltona